

MUREXIN

AZ ÉPÍTŐ ERŐ.

Szigetelési Program

Fürdőszobákba, teraszokhoz, medencékhez



Fürdőszoba szigetelés



A Murexin Folyékonyfólia 1 KS speciálisan fürdőszobákba kifejlesztett tartósan rugalmas, repedés-áthidaló szigetelés, amelynek segítségével megkímélheti magát az átázott nedves falaktól, lepotyogó csempéktől.

A Murexin Folyékonyfólia 1KS kenhető szigetelés a fogadó felület alapanyagától függő alapozó felhordása után egyszerűen hengerrel felhordható a felületre.

Első lépésként a merőleges falcsatlakozások mentén a sárga színű Murexin folyékonyfóliával rögzíteni kell a Murexin DB 70 Hajlaterősítő szalagot, valamint az előre kialakított csőátvezetés, padlóösszefolyóknál a Gully szigetelő elemet. Ezután egyenletesen, minimum 1 mm vastagságban kell felvinni a folyékonyfóliát az aljzatra és az


oldalfalra.

A szükséges anyagigény: 1,5 kg/m².

24 órás száradási idő után teljesen zárt szigetelés jön létre, amely hatásos védelmet biztosít a használati víz ellen.

Erre a szigetelésre közvetlenül burkolhatunk Murexin KGX 45 UNIVERZÁL flexibilis ragasztóhabarccsal. A kétnapos ragasztószáradás kivárását követően jöhet a fugázás FM 60 Fugázóval. Igénybevétel előtt a fuga kötése miatt a fugától függően 7 napot várni kell. Az ajtók körül és a merőleges falcsatlakozásoknál pedig a fugával színben harmonizáló **SIL 60 Saniter szilikonok** használatát javasoljuk.

Terasz, erkély szigetelés



Az erkélyek, teraszok ki vannak téve az időjárás viszontagságainak, így a burkolásnál külön figyelmet kell fordítani a szigetelésre is.

A Murexin PD 1K Profi Vastagfólia speciálisan teraszokhoz kifejlesztett egykomponensű tartósan rugalmas szigetelés.


Az előkészített alapfelületnek megfelelő Murexin alapozó felhordása után elsőként a teraszprofil kell beépíteni. Az erkélyek vagy teraszok szélének amellet, hogy megfelelően elvezetik a vizet, esztétikusnak is kell lenniük. A Murexin több méretben készülő, festett alumínium teraszprofiljai ezt a feladatot egyszerűen megoldják. A toldó és sarokelemek alkalmazásával szép

és tartós kialakítást kapunk. Ezt követően rögzíteni kell a hajlaterősítő szalagot a lábazatoknál illetve a dilatáció felett. Majd a **PD 1K Profi Vastagfóliát** min. 2 mm vastagságban kell felhordani a teljes felületre.

A szükséges anyagigény: 3 kg/m²

24 órás száradás eltelté után a **PD 1K Profi Vastagfóliára** közvetlenül lehet burkolni Murexin KGF 65 TOTÁL FLEX ragasztóhabarccsal, amely képes követni a hőtágulásokból származó mozgásokat. A kétoldali kenésről ne feledkezzen meg, így a burkolat nem válik el az aljzattól. Minimális fugatávolság 4 mm.

Medence szigetelés



A Murexin DF 2K Vastagfólia speciálisan medencékhez kifejlesztett kétkomponensű, tartósan rugalmas szigetelés, melynek segítségével medencéje hosszú ideig víztartó és élvezhető marad.

Medence készítésénél a fogadófelületnek ellenoldalon talajnedvesség ellen szigetelt vagy legalább 30 cm-es vízzáró vasbeton szerkezet legyen, az alapfelület porozitása miatt LF 1 Mélyalapozó használata javasolt.

Az alapozó felhordása után el kell helyezni a rendszerkiegészítőket úgy, hogy magával a vastagfólia anyagával rögzítsük azokat.

A Murexin DF 2K Vastagfólia egyszerűen,

közepes méretű fogazott glettvassal felvihető a felületre.

A szükséges anyagigény: 3 kg/m²

(Igény esetén lehetőség van a teljes felületen Murexin TG 50 Üvegszövethálóval történő erősítésre is.) A szigetelésre 24 óra száradást követően közvetlenül burkolhatunk Murexin KGF 65 TOTÁL FLEX ragasztóhabarccsal.

A medence burkolata különleges igénybevételnek van kitéve, ezért a tartós használat érdekében a Murexin FME Extrém fugázó és Murexin SIL 80 Aqua szilikon bedolgozását javasoljuk.

Tartós és minősített szigetelő rendszerek - ajánlott rétegréteg és 1m²-re szükséges átlagos anyagigény

Fürdőszoba

Alapfelületnek megfelelő alapozó	kb. 0,1 - 0,15 kg/m ²
Murexin Folyékonyfólia 1 KS	kb. 1,5 kg/m ²
Murexin DB 70 Hajlaterősítő szalag	igény szerint
Murexin KGX 45 UNIVERZÁL flexibilis ragasztóhabarcs	kb. 4 - 5 kg/m ²
Murexin FM 60 fugázó	kb. 0,5 kg/m ²
Murexin SIL 60 saniter szilikon	igény szerint

Terasz

Alapfelületnek megfelelő alapozó	kb. 0,15 kg/m ²
Murexin PD 1K Profi Vastagfólia	kb. 3 kg/m ²
Murexin DB 70 Hajlaterősítő szalag	igény szerint
Murexin KGF 65 TOTÁL FLEX ragasztóhabarcs	kb. 4-5 kg/m ²
Terasz profil	igény szerint
Murexin FM 60 fugázó	kb. 0,5 kg/m ²
SIL 60 saniter szilikon	igény szerint

Medence

Alapfelületnek megfelelő alapozó	kb. 0,15 kg/m ²
Murexin DF 2K Vastagfólia	kb. 3 kg/m ²
Murexin TG 50 üvegszövetháló	igény szerint
Murexin KGF 65 TOTÁL FLEX ragasztóhabarcs	kb. 4 - 5 kg/m ²
Murexin DB 70 Hajlaterősítő szalag	igény szerint
Murexin FME 80 Extrém fugázó	kb. 0,5 kg/m ²
Murexin SIL 80 Aqua szilikon	igény szerint

Termékeinkről bővebb információt a www.murexin.hu weboldalunkon talál.