Hydrostop FB 30
Fugaszalag

> nagy rugalmasság
> nagy szakítószilárdság
> öregedésálló

Termékleírás

A Murexin HydroStop FB 30 Fugaszalag egy nagy rugalmasságú, nagy szakítószilárdságú, és kétoldali filckasírozással rendelkező szigetelő szalag. Az FB 30 bedolgozása kizárólag az épületszerkezeti Murexin HydroStop RS 2K Reaktív szigetelőbevonattal, vagy a bitumenbázisú 2K PS Bitumes vastagbevonattal együtt történik. Az FB 30 Fugaszalag a földdel érintkező épületszerkezeteknél az ék alakú hézagok és a szerkezeti elemek csatlakozásainak a biztonságos áthidalására szolgál.

Kiszerelés

Csomag	Külső csomagolás	Raklap
20 M / tekercs	-	56 tekercs

Tárolás
Fagymentes, hűvös és száraz helyen, fa raklapon, jól lezárt eredeti, bontatlan csomagolásban 1825 napig.

Bedolgozás

Bedolgozás
Az ék alakú hézagok és a szerkezeti elemek csatlakozásainak habarcsozása konkáv (homorú) kialakítással történik (fal felé befelé ívelve). A habarcsozást kvarchomokkal töltött DS 28 Szigetelőiszappal vagy a VS 20 Gyors javítóhabarccsal kell elkészíteni.
A HydroStop RS 2K Reaktív szigetelőbevonatot, vagy a bitumenbázisú 2K PS Bitumes vastagbevonatot a rétegvastagság ellenőrzés céljából egy fogazott glettvassal a kívánt rétegvastagságban kell felhordani.
AZ FB 30 Fugaszalagot egy hurokszerű alakban (Ω) az ék alakú hézagok (konkáv-homorúan kialakított habarcsozás), illetve a szerkezeti elemek csatlakozásainak mélyedéseibe kell benyomni a feszültségmentes beépítés biztosításához.
A Hydrostop FB 30 Fugaszalagot a mozgási hézag felett középre helyezve kell a frissen felhordott anyagba beágyazni és belenyomni. Az FB 30 húzott zónája az adott vastagbevonattól (RS 2K vagy 2K PS) mentesnek kell lennie, ezért egy 5 cm széles kreppszalaggot (festékszalag) kell felragasztani. Az FB 30 Fugaszalagot a terhelésnek megfelelő rétegvastagságban az adott vastagbevonattal (RS 2K vagy 2K PS) át kell dolgozni. Ezután a húzott zónát fedő kreppszalagot még friss állapotban el kell távolítani.

Murexin Kft.: H-1103 Budapest, Noszlopy utca 2-6.
Tel.: +36/1/262 60 00
E-Mail: murexin@murexin.hu, www.murexin.com

MŰSZAKI ADATLAP

Szerkezetszigetelés-technika

Műszaki adatok

sD-érték	kb. 16 méter
Szín	sárga
Tapadószilárdság	hosszirányú >85 N / 15 mm; keresztirányú >15 N / 15 mm
Szakadási nyúlás	hosszirányú 70%; keresztirányú 300%
Tartós nyúlási képesség	öregedésálló
Víznyomásállóság	> 1,5 bar
UV-állóság	> 500 óra
Hőmérsékletállóság	- 30 °C / 90 °C
Anyagvastagság	0,66 mm
Súly	365 g/m² +/- 50 g/m²
Szélesség	30 cm

Biztonsági utasítások

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg.
Termékeinket kizárólag szakemberek és/vagy gyakorlott, szakképzett és megfelelő szaktudással rendelkező személyek alkalmazhatják. A felhasználó nem mentesíthető a szakszerű feldolgozás kötelezettsége alól. Előzetesen javasoljuk egy próba- vagy kisebb felületen alkalmazva tesztelni. Természetesen nem lehetséges minden jelenlegi és jövőbeli alkalmazási lehetőséget és speciális alkalmazást hiánytalanul felsorolni. Az ismertető nem tér ki az olyan ismeretekre, melyek megléte szakemberek esetében feltételezhető. Ügyeljen a hatályos, műszaki, nemzeti és európai szabványokban, irányelvekben és adatlapokban szereplő anyagokra, alapfelületekre és következő rétegekre vonatkozó tartalmak betartására! Szükség esetén jelentse a problémát. Egy újabb adatlap kiadása esetén az előzőek elveszítik az érvényességüket. A mindenkori legújabb adatlapokat, biztonsági adatlapokat a www.murexin.com webhelyen tekintheti meg.

Murexin Kft.: H-1103 Budapest, Noszlopy utca 2-6.
Tel.: +36/1/262 60 00
E-Mail: murexin@murexin.hu, www.murexin.com