

MUREXIN

A melegburkolatok fektetéséhez kapcsolódó előírások

A padlóburkolók figyelmébe ajánljuk az alábbi német és osztrák előírásokat, amelyeket az európai burkolatgyártók és segédanyag forgalmazók is alkalmaznak, és figyelembe vesznek a termékeik alkalmazhatósági feltételeként. Ezekhez a szabványokhoz igazodnak a melegburkolat ragasztási rendszer burkolatgyártói is. A műszaki ismertetőkben az alapfelületre vonatkozó előírások, mint pl. "Az alapfelületnek száraznak, fagymentesnek, szilárdnak, teherbírónak, alaktartónak, portól, szennyeződéstől, olajtól, zsirtól, leválasztó anyagtól, laza részekről mentesnek kell lennie, és az ÖNORM B 2236/1 és B 2232 előírásainak meg kell felelnie." pontosan az alábbi műszaki paramétereket tartalmazzák.

A padlóburkolónak ellenőrzési kötelezettsége van az ÖNORM B 2236/1 szerint:

• **Az aljzat egyenetlenségének ellenőrzése** ÖNORM B 2232

(a síktól való eltérés 1,2 m hosszú fém lécnél nem lehet 3 mm-nél nagyobb)

• **A felület repedésmentessége**, (a repedéseket meg kell szüntetni)

DIN 18650, 1,2,3,4,7 rész

• A maradék **nedvességtartalom ellenőrzése** DIN 18365

- Cementesztrich max. 2,0 CM %, fűtött cement esztrich 1,8 CM %

- Anhidrit esztrich 0,6 CM %, fűtött anhidrit esztrich 0,3 CM %

Minden más alapanyagú aljzat esetében a gyártó előírásait kell figyelembe venni.

• **A fogadófelület szilárdsága** DIN 18353 I. rész és

Az ÖNORM B2232 szerint

- Tapadó-húzó szilárdság 1,5 N/mm²

- Nyomószilárdság 22,5 N/mm²

• A fogadófelület tetejének **szennyeződés-mentesítése**

(festék, olaj, zsír, leválasztó-szer mentessége) ÖNORM B 2236-1

• A fogadófelület tetejének kialakítása a tervezett **szintmagasság**hoz képest, ÖNORM B 2236-1

• A fogadófelület tetejének illesztése a csatlakozó szerkezetek szintmagasságához

• Dilatációs munkahézagok vizsgálata, DIN 18650, 1,2,3,4,7 rész

• Padlófűtés esetén a **felfűtési jegyzőkönyv** meglétének ellenőrzése ÖNORM B 2242-6

• **A fogadófelület, levegő hőmérséklete, levegő páratartalma, mérése**

• A falakon és más felfelé haladó szerkezetek mentén a burkolat magasságáig 5 mm rugalmas **távtartó** meglétének ellenőrzése, (pótlása) ÖNORM B 2236-1

• Az **alapfelület előkészítése** a burkolói munka megkezdése előtt

- Cementtej felúszás eltávolítása (csiszolás)

- Portalanítás, szennyeződések eltávolítása

- Esetleges repedések megszüntetése

- Alapfelületnek és a csatlakozó rendszer felépítésének, anyagának, szívóképességének megfelelő alapozóval történő alapozása